



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1 KRISTALLKLAR

1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1 KRISTALLKLAR** ist eine lösemittelfreie Kleb- und Dichtmasse auf Basis der Technologie SMP (Silyl Modified Polymers) zum Kleben, Dichten und Füllen.
- **MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1** ist geeignet für alle Untergründe (saugende und nichtsaugende), alle Materialien, innen und außen.
- **MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1 KRISTALLKLAR** klebt mit exzellenter Haftung auf vielen Materialien. Sogar auf feuchten, unebenen und rauen Untergründen. Perfekt auf Glas. Ideal auch für Holz, Stein, Beton, Metall, Styropor und viele Kunststoffe. **MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1 KRISTALLKLAR** ist nicht geeignet für Natur- und Kunststein, Bitumen, PE, PP und Weich-PVC und Teflon®, Acrylglas und Aquarien.
- **MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1 KRISTALLKLAR** dichtet Regenrinnen, Fugen im Dachbereich, Risse aller Art, Gewächshäuser usw. (mit Ausnahme nicht tragender Normfugen). Schafft Fugen, die kaum schrumpfen.
- **MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1 KRISTALLKLAR** füllt innen und außen Nähte und Risse, Bohrlöcher und Kabeldurchführungen im Wand- und Bodenbereich usw.
- **MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1 KRISTALLKLAR** härtet transparent aus und ist damit perfekt für Glas und durchscheinende Materialien.
- **MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1 KRISTALLKLAR** besitzt eine überlegene Witterungsstabilität, ist wasser- und UV- beständig und korrigierbar.

2. Untergrund u. Verarbeitung

- Die zu verklebenden Materialien müssen sauber, staub- und fettfrei sein. Die Oberfläche kann leicht feucht, muss jedoch ausreichend fest und tragfähig sein. Beachten Sie immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.
- **Kleben:**
MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1 KRISTALLKLAR punkt- oder streifenförmig auftragen und Materialien sofort zusammenfügen und justieren. Eine Korrektur ist kurzfristig möglich. Ca. 10 Sekunden kräftig andrücken. Die Klebefuge kann nach 24 Stunden belastet werden.
- **Dichten:**
MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1 KRISTALLKLAR in die Fugen einbringen und sofort glätten. Es sind die üblichen Glättmittel zu verwenden, keine Spülmittelkonzentrate!
- **Füllen:**
Die maximale Fugenbreite beträgt 25 mm. Tiefe Fugen müssen zuvor mit Schaum gefüllt werden. **MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1 KRISTALLKLAR** in



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1 KRISTALLKLAR

die Fugen einbringen und sofort glätten. Es sind die üblichen Glättmittel zu verwenden, keine Spülmittelkonzentrate!

- **MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1 KRISTALLKLAR** ist nach 8 Stunden mit den meisten Acryl- und Lösemittelfarben überstreichbar. Wegen der Vielzahl möglicher Anstrichstoffe sind jedoch Eigenversuche zu machen.

3. Verbrauch

- Abhängig von der zu verklebenden Fläche bzw. der Fugenbreite u. -tiefe.

4. Verarbeitungstemperatur

- +5°C bis +30°C

5. Materialzusammensetzung

- Technologie SMP (Silyl Modified Polymers)

6. Technische Daten

- | | |
|----------------------------|--|
| • Form: | pastös |
| • Farbe: | transparent |
| • Geruch: | kaum |
| • Dichte: | 1,05 g/cm ³ |
| • Standvermögen: | <2 mm (DIN 53454-ST-U 26-23) |
| • Hautbildungszeit: | ca. 15 Minuten (+23°C/ 50% r. F.) |
| • Durchhärtung: | ca. 2 mm/ 24 Stunden (+23°C/ 50% r. F.) |
| • Volumenänderung: | < -3% (DIN 52451-PY) |
| • Zugfestigkeit: | ca. 2,2 N/mm ² (2 mm Film) |
| • Bruchdehnung: | ca. 250% (2mm Film) |
| • SHORE A-Härte: | ca. 45 (DIN 53505, 4 Wochen 23°C/ 50% r. F.) |
| • Scherfestigkeit (Buche): | ca. 2,8 N/mm ² |
| • Max. Bewegungsaufnahme: | 5%, bezogen auf die Ausgangsbreite der Fuge |
| • Temperaturbeständigkeit: | ca. -40°C bis +80°C |



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM MONTAGE-KLEBER

ALLGROUND 3 IN 1 KRISTALLKLAR

7. Reinigung

- Arbeitsgeräte mit Nitroverdünnung reinigen.
- Ausgehärtete Reste sind nur noch mechanisch zu entfernen und Umweltgerecht zu entsorgen.

8. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

9. Lagerung

- **MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1 KRISTALLKLAR** muss trocken und frostfrei zwischen +5°C und +25°C gelagert werden.
- **MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1 KRISTALLKLAR** ist im ungeöffneten Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, ca. 18 Monate haltbar.

10. Lieferform

300 g, kristallklar

MEM-Artikelnummer: **30822550**

EAN-Nr.: **4010327516272**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

Stand Februar 2018 – ältere Ausgaben ungültig.