



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Teknik bilgi f6y6

MEM SCHNELL-SPACHTEL



1. 6zellikler/Uygulama

- **MEM SCHNELL-SPACHTEL**, duvar ve zemin b6lgelerindeki deliklerin doldurulması yanı sıra beton, řap ve imentonun tesviye edilmesi iin y6ksek kaliteli ve d6ř6k gerilmeli onarım harcıdır.
- **MEM SCHNELL-SPACHTEL** seramik fayansların ve doęal tařların altında, elastik ve tekstil kaplamaların altında olduęu kadar uygundur. Elastiki kaplamaların altında kullanılması halinde **MEM SCHNELL-SPACHTEL** tařlanmalıdır.
- **MEM SCHNELL-SPACHTEL** 6zellikle sertleřme zamanı ile kendini g6sterir, y6zeyin 6zerinde 30-60 dakika sonra y6r6nebilir ve hen6z 3 saat sonra fayanslanabilir.
- **MEM SCHNELL-SPACHTEL** dayanıklılıęı sayesinde bir eęim yapılması, 6rn. balkonlarda ve teraslarda iin de idealdir.
- **MEM SCHNELL-SPACHTEL** i ve dıř mek6nlar iin uygundur, yerden ısıtma 6zerinde 20 mm'ye kadar tabaka kalınlıkları 6zerinde iřlenmek iin uygundur.

2. Etki biimi

- **MEM SCHNELL-SPACHTEL** 6zel, reęine katkılı bir dolgu macunudur ve 6zel bileřimi sayesinde ok hızlı sertleřmektedir.

3. Zemin ve iřleme

- Zemin katı, kuru ve kirler ile ayırıcı malzemelerden arındırılmıř olmalıdır.
- Yerden ısıtmalarda iřlemeden 24 saat 6nce y6zey sıcaklıęı maks. +18°C'ye d6ř6r6lmelidir. 3 g6n sonra akıř sıcaklıęı g6nl6k yakl. 3°C y6kseltilebilir.
- Bir astarlama uygulaması yapılmalıdır. Emici ve g6zenekli zeminlere **MEM SUPER-TIEFGRUND** ve yoęun ve/veya p6r6zs6z zeminlere **MEM SUPER-HAFTGRUND** s6r6n.
- 25 kg **MEM SCHNELL-SPACHTEL** 5 litre su ile karıřtırılmalıdır. Dolgu macunu ok hızlı sertleřtięinden gerekirse kısmi miktarlar karıřtırılmalıdır(6rn. 1 litre su ile 5 kg **MEM SCHNELL-SPACHTEL**). Suyu bir karıřtırma kabına d6k6n ve **MEM SCHNELL-SPACHTEL** 6r6n6n6 karıřtırıcı alıřırken homojen olarak karıřtırınız. Bir elektrikli karıřtırma cihazının kullanılması gereklidir!
- **MEM SCHNELL-SPACHTEL** 15 dakika iinde iřlenmelidir ve d6zleme malasıyla zeminin 6zerine s6r6l6r. Zemin sıcaklıęına ve s6r6len **MEM SCHNELL-SPACHTEL** tabaka kalınlıęına baęlı olarak yaklařık 30 ila 60 dakika sonra 6zerinde y6r6nebilir ve

Sayfa 1 / 3



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Teknik bilgi f6y6

MEM SCHNELL-SPACHTEL



24 ila 48 saat sonra sertleşir. Henüz 3 saat sonra fayanslar döşenebilir, örn **MEM FLEX-KLEBER** veya **MEM PREMIUM-KLEBER** ile.

Öneri:

İç mekânda düz bir zemin elde etmek için kendiliğinden akan tesviye macunlarımızdan birini öneririz, örn. **MEM NIVELLIER-SPACHTEL CLASSIC**.

DİKKAT:

İşleme sırasında gerekli koruma tedbirlerine uyulmalı ve koruyucu eldiven kullanılmalıdır. **MEM SCHNELL-SPACHTEL** çimento içerir. Cilt ve göz temasını koruyun! Temas halinde hemen bol suyla durulayınız. Göz teması durumunda ayrıca doktora başvurunuz.

4. Tüketim

- Yakl. 1,6 kg/m² mm tabaka kalınlığı

5. İşleme sıcaklığı

- +5°C ila +25°C

6. Malzeme bileşimi

- Çimento bağılı, plastik katkılı dolgu macunu.

7. Teknik veriler

- Renk: gri
- Biçim: toz halinde
- Koku: kokusuz
- Dökme yoğunluğu: 1,5 g/ml

8. Temizlik

- İş aletlerini kullanım sonrasında bol suyla yıkayın. Aksi takdirde yapışmış artıklar sadece mekanik olarak temizlenebilir.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Teknik bilgi f6y6

MEM SCHNELL-SPACHTEL



9. G6venlięi teknięi notları

Tehlikeli madde yasasına g6re iřaretleme zorunluluęu.

G6venlik veri kaęıtları 6zerindeki tehlike notlarını ve g6venlik 6nerilerini dikkate alın.

10. Depolama

- **MEM SCHNELL-SPACHTEL** kuru, serin ve donmayacak řekilde saklanmalıdır.
- **MEM SCHNELL-SPACHTEL** kapalı orijinal kap iinde, kurallara uygun depolamada, en az 12 ay dayanır.

11. Teslimat bięimi

25 kg:

MEM 6r6n numarası: **30822617**

EAN-No.: **4010327087413**

6r6nlerimizin doęru ve bařarılı uygulaması, kontrol6m6ze tabi deęildir. Bir garanti bu y6zden 6r6nlerimizin m6teakiben iřlenmesi iin deęil, sadece satıř ve teslimat kořullarımız erevesinde kalitesi iin verilebilir. Teknik bilgi f6ylerimiz en iyi bilgi durumuna g6re bilgilendirmektedir. Patent hukuku bakımından da y6k6ml6l6kler buradan t6retilemez. Bu teknik bilgi f6y6nde garanti edilenleri ařan 6zellik teminatları ve kullanım olanakları, yazılı teyidimizi gerektirmektedir. Durum Temmuz 2017 – eski s6r6mler geersizdir.