



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM MONTAGE-KLEBER

ALLGROUND 3 IN 1

1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1** ist eine lösemittelfreie Kleb- und Dichtmasse auf Basis der Technologie SMP (Silyl Modified Polymers) zum Kleben, Dichten und Füllen.
- **MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1** ist geeignet für alle Untergründe (saugende und nichtsaugende), alle Materialien, innen und außen.
- **MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1** klebt mit exzellenter Haftung auf vielen Materialien. Sogar auf feuchten, unebenen und rauen Untergründen. Ideal für Holz, Stein, Beton, Metall, Styropor und viele Kunststoffe.
- **MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1** ist nicht geeignet für Bitumen, PE, PP und Weich-PVC. **MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1 TRANSPARENT** ist zudem nicht geeignet für Natur- und Kunststein.
- **MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1** dichtet Regenrinnen, Fugen im Dachbereich, Risse aller Art usw. (mit Ausnahme nicht tragender Normfugen). Schafft Fugen, die kaum schrumpfen.
- **MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1** füllt innen und außen Nähte und Risse an Decken und Wänden, Bohrlöcher und Kabeldurchführungen im Wand- und Bodenbereich usw.
- **MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1** besitzt eine überlegene Witterungsstabilität, ist wasser- und UV- beständig, korrigierbar und überstreichbar.

2. Untergrund u. Verarbeitung

- Die zu verklebenden Materialien müssen sauber, staub- und fettfrei sein. Die Oberfläche kann leicht feucht, muss jedoch ausreichend fest und tragfähig sein. Beachten Sie immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.
- **Kleben:**
MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1 punkt- oder streifenförmig auftragen und Materialien sofort zusammenfügen. Eine Korrektur ist kurzfristig möglich. Die Klebefuge kann nach 24 Stunden belastet werden.
- **Dichten:**
MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1 in die Fugen einbringen und sofort glätten. Es sind die üblichen Glättmittel zu verwenden, keine Spülmittelkonzentrate!
- **Füllen:**
Die maximale Fugenbreite beträgt 25 mm. Tiefe Fugen müssen zuvor mit Schaum gefüllt werden. **MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1** in die Fugen einbringen und sofort glätten. Es sind die üblichen Glättmittel zu verwenden, keine Spülmittelkonzentrate!



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Technisches Merkblatt

MEM MONTAGE-KLEBER

ALLGROUND 3 IN 1



- **MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1** ist nach 8 Stunden mit den meisten Acryl- und Lösemittelfarben überstreichbar. Wegen der Vielzahl möglicher Anstrichstoffe sind jedoch Eigenversuche zu machen.

3. Verbrauch

- Abhängig von der zu verklebenden Fläche bzw. der Fugenbreite u. -tiefe.

4. Verarbeitungstemperatur

- +5°C bis +30°C

5. Materialzusammensetzung

- Technologie SMP (Silyl Modified Polymers)

6. Technische Daten

	MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1 WEISS, GRAU & SCHWARZ	MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1 TRANSPARENT
Form	pastös	pastös
Farbe	grau bzw. weiß	transparent
Geruch	kaum	kaum
Dichte	1,5 g/ml	1,1 g/cm ³
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C	-40°C bis +80°C
Standvermögen (DIN 53454-ST-U 26-23)	< 2 mm	< 2 mm
Hautbildungszeit (+23°C/ 50% r. F.)	ca. 15 Minuten	ca. 15 Minuten
Durchhärtung (+23°C/ 50% r. F.)	ca. 3 mm/ 24 Stunden	ca. 3 mm/ 24 Stunden
Volumenänderung (DIN 52451-PY)	< -3%	< -3%
Zugfestigkeit (2 mm Film)	ca. 2,5 N/mm ²	ca. 3,5 N/mm ²



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Technisches Merkblatt

MEM MONTAGE-KLEBER

ALLGROUND 3 IN 1



	MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1 WEISS, GRAU & SCHWARZ	MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1 TRANSPARENT
Bruchdehnung (2 mm Film)	ca. 400%	ca. 500%
SHORE A-Härte (DIN 53505, 4 Wochen 23°C/ 50% r. F.)	ca. 55	ca. 45
Max. Bewegungsaufnahme	10%, bezogen auf die Ausgangsbreite der Fuge	15%, bezogen auf die Ausgangsbreite der Fuge

7. Reinigung

- Arbeitsgeräte mit Nitroverdünnung reinigen.
- Ausgehärtete Reste sind nur noch mechanisch zu entfernen und Umweltgerecht zu entsorgen.

8. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

9. Lagerung

- **MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1** muss trocken und frostfrei zwischen +5°C und +25°C gelagert werden.
- **MEM MONTAGE-KLEBER ALLGROUND 3 IN 1** ist im ungeöffneten Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, ca. 24 Monate haltbar.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Technisches Merkblatt

MEM MONTAGE-KLEBER

ALLGROUND 3 IN 1



10. Lieferform

430 g, weiß

MEM-Artikelnummer: **30617462**

EAN-Nr.: **4010327086003**

430 g, grau

MEM-Artikelnummer: **30617494**

EAN-Nr.: **4010327085303**

430 g, schwarz

MEM-Artikelnummer: **30620007**

EAN-Nr.: **4010327532982**

310 g, transparent

MEM-Artikelnummer: **30822547**

EAN-Nr.: **4010327501414**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

Stand Juli 2022 – ältere Ausgaben ungültig.