



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Teknik bilgi föyü

MEM DUSCH-ABDICHTUNG

1. Özellikler/Uygulama

- **MEM DUSH-ABDICHTUNG** banyolar, duşlar ve sıhhi tesisler için solvent içermeyen, çok elastik ve sıvı bir sızdırmazlık folyosudur.
- **MEM DUSH-ABDICHTUNG** kullanıma hazırdır.
- **MEM DUSH-ABDICHTUNG** iç mekânda, seramik fayansların ve plakaların altındaki duvar ve zemin yüzeylerinin daimi bileşik sızdırmazlığı için uygundur. Dışarıda ve suyun altında bir uygulama önerilmemektedir. 8 kg'lık bir kap yaklaşık 6m² için yeterlidir.
- **MEM DUSH-ABDICHTUNG**, kendinden yapışkan bir sızdırmazlık bandı (**MEM DICHTBAND SPEZIAL**), uygulama için iki sızdırmazlık manşeti (**MEM DICHTMAN-SCHETTEN WAND**) ve sürmek için bir universal rulo (**MEM UNIVERSALROLLER**) dahil olmak üzere komple set olarak da satılmaktadır.



2. Etki biçimi

- **MEM DUSCH-ABDICHTUNG** bileşimi nedeniyle hem esnek, hem de kesinlikle su geçirmezdir.

3. Zemin ve işleme

- Zemin katı, kuru ve kirler ile ayırıcı malzemelerden arındırılmış olmalıdır. Emici zeminlere önceden **MEM SUPER-HAFTGRUND** sürülmelidir.
- Bir tabaka **MEM DUSCH-ABDICHTUNG**'u rulo, örn. **MEM UNIVERSALROLLER** yardımıyla ile sürün.
- Zemin ve duvar bölgesindeki köşe ve genişleme derzlerinde kendinden yapışkan bir sızdırmazlık bandı örn. **MEM DICHTBAND SPEZIAL**, kuru tabakalar üzerine **MEM DUSCH-ABDICHTUNG** yapıştırın. Taze tabakaya piyasada bulunan bir sızdırmazlık bandı da işlenebilir.
- Tesisat geçişleri bir sızdırmazlık manşeti, örn. **MEM DICHTMANSCHETTE WAND** ile yüzey sızdırmazlığına dahil edilmelidir. Geçişler ve seramik fayanslar arasındaki derzler, solvent içermeyen, asetatla birleşen, silikon kauçuktan bir derz sızdırmazlık maddesiyle işlenmelidir.
- İkinci bir **MEM DUSCH-ABDICHTUNG** tabakası uygulayın.
- Son olarak seramik fayansları kurumuş **MEM DUSCH-ABDICHTUNG** tabakasının üzerine bir ince yataklı harçla, örn. **MEM FLEX-KLEBER** veya **MEM PREMIUM KLEBER** ile yapıştırın.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Teknik bilgi föyü

MEM DUSCH-ABDICHTUNG

- 2-3 günlük bir kuruma süresinden sonra fayansların derzlemesine başlanabilir.

4. Tüketim

- 2 katta yakl. 1,5 kg/m², yani 8 kg'lık bir kap yakl. 6 m² için yeterlidir.

5. İşleme sıcaklığı

- + 5°C ila + 30°C (Yapı parçası sıcaklığı +10 °C altında olmamalıdır)

6. Malzeme bileşimi

- Modifiye solventsiz plastik dispersiyon.

7. Teknik veriler

- Biçim: sıvı
- Renk: açık gri
- Koku: yok
- Yoğunluk: 1,5 g/ml

8. Temizlik

- MEM DUSCH-ABDICHTUNG taze durumdayken suyla temizlenebilir.

9. Güvenliği tekniği notları

- Ürün, Tehlikeli Madde Yasası uyarınca işaret gerektirmez.

Güvenlik veri kağıtları üzerindeki tehlike notlarını ve güvenlik önerilerini dikkate alın.

10. Depolama



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Teknik bilgi föyü

MEM DUSCH-ABDICHTUNG

- **MEM DUSCH-ABDICHTUNG** kuru, serin ve donmayacak şekilde saklanmalıdır.
- **MEM DUSCH-ABDICHTUNG** kapalı orijinal kap içinde, kurallara uygun depolamada, en az 18 ay dayanır.

11. Teslimat biçimi

MEM DUSCH-ABDICHTUNG, 8 kg:

MEM ürün numarası: **30822561**

EAN no.: **4010327086713**

MEM DUSCH-ABDICHTUNGS-SET, 9 kg:

**(MEM UNIVERSALROLLER, iki MEM DICHTMANSCHETTEN ve
MEM DICHTBAND SPEZIAL dahil)**

MEM ürün numarası: **30822560**

EAN no.: **4010327086706**

Ürünlerimizin doğru ve başarılı uygulaması, kontrolümüze tabi değildir. Bir garanti bu yüzden ürünlerimizin müteakiben işlenmesi için değil, sadece satış ve teslimat koşullarımız çerçevesinde kalitesi için verilebilir. Teknik bilgi föylerimiz en iyi bilgi durumuna göre bilgilendirmektedir. Patent hukuku bakımından da yükümlülükler buradan türetilemez. Bu teknik bilgi föyünde garanti edilenleri aşan özellik teminatları ve kullanım olanakları, yazılı teyidimizi gerektirmektedir. Durum Temmuz 2017 – eski sürümler geçersizdir.