



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Instrukcja techniczna

MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL

1. Właściwości/zastosowanie

- **MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL** to elastyczna, niskonapężeniowa, wzmocniona włóknami masa wyrównująca.
- **MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL** nadaje się do szpachlowania, niwelowania i wyrównywania dużych nierówności w podłożach, np. do podłóg drewnianych, płyt wiórowych (V100) oraz płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach. Jest również odpowiednia do jastrychów, szybkowiązających jastrychów, płyt betonowych w pomieszczeniach, w systemach ogrzewania podłogowego i jastrychów grzewczych.
- Masa szpachlowa **MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL** może być наносzona warstwami o grubości od 3 do 15 mm w jednym toku pracy.
- **MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL** tworzy idealne podłoże dla wykładzin podłogowych: linoleum, wykładzin tekstylnych i PCV, parkietów, laminatów, kamienia ceramicznego i naturalnego.

2. Podłoże i sposób użycia

- Podłoże powinno spełniać wymogi DIN 18365 „Prace związane z pokryciami podłogowymi”, powinno być długo suszone, wolne od zabrudzeń, oleju, tłuszczu i innych środków zapobiegających przyleganiu. Ponadto podłoże powinno być wolne od zarysowań, wytrzymałe na rozciąganie i ściskanie oraz nie powinno być zbyt gładkie lub zbyt szorstkie. Większe nierówności lub dziury należy najpierw wyrównać za pomocą wytrzymałej masy szpachlowej, np. **MEM SCHNELL-SPACHTEL**. W okolicach ścian powinien być zamocowany pasek przyścienny. W razie potrzeby należy zagruntować podłoże, np. za pomocą **MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG**. W przypadku podłoży drewnianych szerokie fugi po wysuszeniu gruntu muszą zostać wypełnione masą uszczelniającą na bazie akrylanów. W przypadku podłoży anhydrytowych i drewnianych oraz opornych resztek kleju pomiędzy nałożeniem gruntu a masy **MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL** należy odczekać przynajmniej 24 godziny. **WAŻNE:** Należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza pod spodem podłóg drewnianych, np. przez zamieszczenie szczelin wentylacyjnych.
- Napełnić czysty pojemnik zimną wodą i wymieszać **MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL** na jednorodną masę (najlepiej za pomocą wiertarki z odpowiednią nasadką). Zaleca się odczekać 2 minuty, aby masa dojrzała. Na 25 kg proszku potrzeba 5,5 litrów wody.
- Wymieszaną masę należy wylać na podłogę, za pomocą packi lub rakli wspomóc proces rozlewania się i nie dopuścić do powstawania pęcherzyków powietrza. W przypadku grubszych warstw zalecamy zastosowanie walca z kolcami w celu odpowietrzenia. Masę należy obrobić w przeciągu 15 minut. Grubość pierwszej warstwy powinna wynosić co najmniej 3 mm i maksymalnie 15 mm. Wyrównanie za pomocą samopoziomującej masy szpachlowej z reguły nie jest konieczne.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Instrukcja techniczna

MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL

- Warstwy wiążące powinny być zabezpieczone przed zbyt szybkim wyschnięciem, np. na skutek bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych, przeciągu lub zbyt wysokiej temperatury pokojowej.

Wskazówki:

- Przed położeniem warstw, warstwa wyrównująca powinna całkowicie wyschnąć.
- W przypadku ogrzewania podłogowego na 24 godziny przed obróbką temperatura powinna być nastawiona na maksymalnie 18°C. Po 3 dniach temperatura zasilania może być zwiększana codziennie o ok. 3°C.
- Przy +18°C po 24 godzinach gotowa do nakładania
- Należy zwrócić uwagę na odpowiednią wentylację podczas wysychania masy szpachlowej. Niska temperatura wydłuża, a wysoka temperatura skraca czas wysychania.

3. Wydajność

- ok. 1,6 kg/m² na każdy mm grubości warstwy uszczelniającej.

4. Temperatura stosowania

- Idealna temperatura mieści się w zakresie od +15°C do +20°C,
- masy **MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL** nie należy wylewać w temperaturze poniżej +5°C lub powyżej +30°C.

5. Skład materiału

- Wzmocniona żywicą sztuczną, cementowa masa szpachlowa z włóknami.

6. Dane techniczne

- | | |
|---|--|
| • Kolor: | szary |
| • Postać: | proszek z włóknami |
| • Okres dojrzewania: | ok. 2 minuty |
| • Czas obróbki: | przy 18°C w przeciągu 15 minut od wymieszania. |
| • Nadaje się do chodzenia: | najwcześniej po 4 godzinach |
| • Gotowość do nakładania: | po 24 godzinach przy +18°C |
| • Wytrzymałość w przypadku obciążenia rolkami krzesła obrotowego: | grubości warstwy od 3 mm. |



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Instrukcja techniczna

MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL

- (rolki zgodne z DIN EN 12529)
- Wytrzymałość na ogrzewaniu podłogowym: tak, przestrzegać odpowiedniej dyrektywy.

7. Czyszczenie

- Materiały natychmiast zmyć wodą. Zasuszony materiał można usunąć tylko w mechanicznie.

8. Wskazówki bezpieczeństwa technicznego

- Należy przestrzegać wskazówek dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa znajdujących się na pojemnikach i zawartych w kartach charakterystyki produktu.

9. Przechowywanie

- Masa **MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL** powinna być przechowywana w miejscu suchym, zabezpieczonym przed wilgocią.
- Masa **MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL** przechowywana w prawidłowy sposób w zamkniętym, oryginalnym pojemniku nadaje się do użytku przez przynajmniej 6 miesięcy

10. Forma dostawy

25 kg

Numer artykułu MEM: **30822512**

Nr EAN: **4010327514377**

Prawidłowe i skuteczne stosowanie naszych produktów nie podlega naszej kontroli. Dlatego też udzielamy gwarancji tylko na jakość naszych produktów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Gwarancja nie obejmuje skuteczności dalszej obróbki. Nasze instrukcje techniczne powstały w oparciu o najlepszą wiedzę. Nie wynikają z tego żadne zobowiązania, również pod względem prawa patentowego. Zapewnienia o istnieniu właściwości i możliwości użytkowania, które wykraczają poza zakres określony w niniejszej instrukcji technicznej wymagają naszej zgody na piśmie.

Stan: listopad 2017 – starsze wydania tracą ważność.