



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Teknik bilgi broşürü



MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL

1. Özellikler/Uygulama

- **MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL** elastik, düşük stresli ve fiber takviyeli bir tesviye macunudur.
- **MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL** kapalı mekan alçıpan elemanları, ahşap yonga levhaları (V100) ve ahşap döşemeleri gibi zorlu maddelere dolgu, dengeleme ve tesviye uygulamak için kullanılan bir tesviye macunudur. Ayrıca şaplar, hızlı şaplar, kapalı mekan ham beton döşemeleri, yerden ısıtma ve ısıtılmış şaplar için de uygundur.
- **MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL** bir iş adımı azami 3-15 mm'lik kalınlığa kadar sürülebilir.
- **MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL** linolyum, tekstil ve PVC kaplamalar, parke, laminat ve seramik ve doğal taş gibi zemin kaplamaları için ideal bir zemin oluşturur.

2. Zemin ve işleme

- Zemin, DIN 18365 „Yer kaplama işleri“ne uygun olmalı, daimi kurulukta olmalı, kir, yağ, gres ve diğer ayırıcı maddelerden temiz olmalıdır. Ayrıca zemin çatlağı, çekme ve basınç dayanımlı ve çok pürüzlü veya çok pürüzsüz olmamalıdır. Pürüzlü yüzeyler ve delikler öncelikle **MEM SCHNELL-SPACHTEL** gibi kararlı bir macun uygulanarak düzeltilmelidir. Duvar bağlantı alanında bir şap kenar şeridi takılmalıdır. Gerekirse tabana **MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG** gibi bir ürünle astar çekilebilir. Ahşap tabanlar için, geniş katmanlar, astar kuruduktan sonra bir akrilat dolgu macunu ile doldurulmalıdır. Anhidrit ve ahşap tabanların yanı sıra yapışkan artıkları için, astar ve **MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL** uygulaması arasında en az 24 saatlik bir kuruma süresine izin verilmelidir. **ÖNEMLİ:** Ahşap zeminler örneğin havalandırma delikleri açılarak yeterli oranda havalandırılmalıdır.
 - Soğuk suyu temiz bir kaba doldurun ve içine **MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL** ekleyin (uygun başlığa sahip bir matkap idealdir). 2 dakikalık olgunlaşma süresi önerilir. 25 kg toz için 5,5 litre su gerekir.
 - Karıştırılmış kütleyi zemine dökün, dağılmaya yardımcı olmak ve kabarmayı önlemek için bir mala veya bir silecek kullanın. Daha büyük katman kalınlıklarında, havalandırma için bir iğne silindirin kullanılması önerilir. Kütle 15 dakika içinde. İlk katman en az 3 mm ve en fazla 15 mm kalınlığında olmalıdır. Kendiliğinden dağılan bir dolgu ile yumuşatma genellikle gerekli değildir.
 - Çözünen tabakalar, çok hızlı kuruma karşı, örn. doğrudan güneş ışınları, hava ceryanı veya çok yüksek oda sıcaklığı, korunmalıdır.
- Notlar:**
- Kaplama döşemeden önce tesviye tabakası tamamen kurumuş olmalıdır.
 - Yerden ısıtma için, işlem 24 saat önce sıcaklık maksimum 18°C olarak ayarlanır. 3 gün sonra akış sıcaklığı günlük yakl. 3 °C yükseltilebilir.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Teknik bilgi broşürü

MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL

- +18°C'de 24 saat bekledikten sonra döşeme için hazırdır
- Macunun kuruması sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Düşük sıcaklıklar kuruma süresini uzatırken, yüksek sıcaklıklarda bu süre kısalır.

3. Tüketim

- Tabaka kalınlığı başına yakl. 1,6 kg/m².

4. İşleme sıcaklığı

- İdeal sıcaklık +15°C ile + 20°C arasındadır.
- **MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL** + 5°C'nin altında veya + 30 ° C'nin üstünde işlenmemelidir.

5. Malzeme bileşimi

- Reçine ile kürlenmiş, lifli çimento dolgu maddesi

6. Teknik veriler

- | | |
|--|---|
| • Renk: | gri |
| • Biçim: | Lifli toz |
| • Dinlenme süresi: | Yakl. 2 dakika |
| • İşleme süresi: | 18°C'de 15 dakika içinde karıştırma sonrasında. |
| • Üzerinde yürünebilir: | En erken 4 saat sonra |
| • Döşenmeye hazır: | +18°C'de 24 saatten sonra |
| • Tekerlekli sandalye yükünde uygunluk:
(DIN EN 12529'e göre tekerlekler) | 3 mm tabaka kalınlığından itibaren |
| • Zemin ısıtma uygunluğu: | Evet, ilgili yönergeleri dikkate alın. |

7. Temizlik

- Çalışma malzemelerini hemen suyla yıkayın. Kurumuş malzeme artık sadece mekanik olarak temizlenebilir.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Teknik bilgi broşürü



MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL

8. Güvenliği tekniği notları

- Güvenlik veri kağıtları üzerindeki tehlike notlarını ve güvenlik önerilerini dikkate alın.

9. Depolama

- MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL** kuru bir yerde saklayın, neme karşı koruyun.
- Açılmamış orijinal kaptaki **MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL** kurallara uygun depolama durumunda en az 6 ay dayanır.

10. Teslimat biçimi

25 kg

MEM-Madde numarası: **30822512**

EAN-No.: **4010327514377**

Ürünlerimizin doğru ve başarılı uygulaması bizim kontrolümüzde değildir. Bu sebeple garanti, ürünlerimizin müteakiben işlenmesi için değil, sadece satış ve teslimat koşullarımız çerçevesinde kalitesi için verilebilir. Teknik bilgi föylerimiz en iyi bilgileri içermektedir. Patent hukuku bakımından da yükümlülükler buradan türetilemez. Bu teknik bilgi föyünde garanti edilenleri aşan özellik teminatları ve kullanım olanakları, yazılı teyidimizi gerektirmektedir.
Durum Kasım 2017 – eski sürümler geçersizdir.