DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Technisches Merkblatt

MEM SPACHTELMASSE

1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM SPACHTELMASSE** ist eine hochwertig polymervergütete Reparatur- und Spachtelmasse auf Bitumenbasis.
- **MEM SPACHTELMASSE** eignet sich im Außenbereich zur Reparatur von Bitumendachbahnen, Blasen, Löchern, Rissen und Bruchstellen, zum Ausbessern von Dachkehlen, etc.
- Als Untergrund eignen sich Bitumen- Dachbahnen und Beschichtungen, Beton, Putz, Mauerwerk, Estrich, Metall, etc.
- **MEM SPACHTELMASSE** kann auf waagerechten und senkrechten Flächen angewendet werden.

2. Untergrund u. Verarbeitung

- Der zu behandelnde Untergrund muss trocken, sauber, und frei von Öl und Fett, sowie losen Bestandteilen sein. Rost ist zu entfernen.
- Stark saugende Untergründe mit **MEM Bitumen-Voranstrich** vorbehandeln.
- **MEM SPACHTELMASSE** kann mit Spachtel, Kelle oder Traufel aufgebracht werden.
- Zu sanierende Blasen aufschneiden, die Ränder anschmelzen und verspachteln. Anschließend mit **MEM SPACHTELMASSE**, ggf. in Verbindung mit Armierungsgewebe überspachteln.
- Spachtelmasse an den Rändern flach auslaufen lassen.

Hinweise:

- Wasserbelastung und Frosteinwirkung sind bis zur vollständigen Trocknung auszuschließen. Es sind max. 4 mm in einem Arbeitsgang aufzutragen, für eine schnellere Durchhärtung empfiehlt sich 2 x 2 mm aufzubringen.
- Trockenzeit ca. 1 mm pro 24 Stunden, bei 23°C und 55% rel. Luftfeuchte.
- Nicht bei dauerhaft stehendem Wasser verwenden.

3. Verbrauch

- ca. 1,4 kg/ m² und mm Schichtdicke

4. Verarbeitungstemperatur

- +5°C bis +30°C (direkte Sonneneinstrahlung vermeiden)

5. Materialzusammensetzung

MEM Bauchemie GmbH · Am Emsdeich 52 · 26789 Leer/Ostfriesland · 0491-925800 · Fax 0491-9258058 · service-hotline@mem.de · www.mem.de

Technisches Merkblatt

MEM SPACHTELMASSE

- Dichtmasse auf Basis von Bitumen

6. Technische Daten

- Form: pastös
- Farbe: schwarz
- Geruch: schwach, charakteristisch
- Dichte: 1,5 g/cm³

7. Reinigung

- Werkzeug kann in frischem Zustand mit Wasser gereinigt werden.

8. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

9. Lagerung

- **MEM SPACHTELMASSE** muss trocken und frostfrei gelagert werden, Idealerweise bei 15 bis 25°C.
- Im verschlossenen Originalgebinde und bei sachgerechter Lagerung ist **MEM SPACHTELMASSE** mindestens 24 Monate haltbar.

10. Lieferform

1 kg
MEM-Artikelnummer: ***30822641*** EAN-Nr.: ***4010327506990***

4 kg
MEM-Artikelnummer: ***30822643*** EAN-Nr.: ***4010327507010***

7 kg
MEM-Artikelnummer: ***30822645*** EAN-Nr.: ***4010327507027***

MEM Bauchemie GmbH · Am Emsdeich 52 · 26789 Leer/Ostfriesland · 0491-925800 · Fax 0491-9258058 · service-hotline@mem.de · www.mem.de

DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Technisches Merkblatt

MEM SPACHTELMASSE

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
Stand Mai 2018 – ältere Ausgaben ungültig.

MEM Bauchemie GmbH · Am Emsdeich 52 · 26789 Leer/Ostfriesland · 0491-925800 · Fax 0491-9258058 · service-hotline@mem.de · www.mem.de