



# DICHT-FIX

## Technisches Merkblatt

### 1. EIGENSCHAFTEN / ANWENDUNGEN

- MEM DICHT-FIX eignet sich zur Abdichtung von Undichtigkeiten und kleineren Leckstellen, bestens geeignet für Dach-/Flachdachprobleme.
- MEM DICHT-FIX haftet auf allen üblichen Untergründen wie Dachpappe, Schweißbahnen, Faserzement-Baustoffen, Teer, Aluminium, Kupfer, Zink, Blei, Stein, Ziegel, Ton, Schiefer, Beton, Teichfolie, Fliesen, Kunststoffen, Holz, nicht auf Styropor und PE.
- MEM DICHT-FIX ist rissüberbrückend bis zu 10 mm, UV-beständig, Bitumen-, Teer- und Asbestfrei und haftet auch auf feuchten/nassen Untergründen.

### 2. WIRKUNGSWEISE

- MEM DICHT-FIX ist eine gebrauchsfertige Dichtmasse auf Basis hochwertiger, natürlicher und synthetischer Harze. MEM DICHT-FIX ist Dralon und Carbonfaserverstärkt.
- MEM DICHT-FIX bildet nach dem Auftrag sofort eine wasserdichte Schutzschicht, die noch bei Temperaturen bis  $-5^{\circ}\text{C}$  und bei Nebel aushärtet.

### 3. UNTERGRUND U. VERARBEITUNG

- Fläche von Schmutz, Moos, Fett und Öl säubern. Glatte Flächen aufräumen.
- MEM DICHT-FIX vor Gebrauch gut durchrühren.
- Mit einem breiten Pinsel oder Spachtel unverdünnt und dick auftragen.
- Nach der Antrocknung (ca. 2 Stunden) kann in kritischen Fällen eine zweite Schicht aufgetragen werden.
- Offene Risse sollten mit Schaumstoff oder MEM PANZER-VLIES unterfüllt werden, bei größeren Rissen MEM PANZER-VLIES einarbeiten.
- Je nach Witterung ist die Fläche nach 12 – 24 Stunden bearbeitbar und kann z.B. mit Acrylfarbe überstrichen oder mit Beton-, Mörtelstrich oder Fliesenkleber bearbeitet werden.
- Für die Begehbarkeit wird das Bestreuen der letzten Schicht mit Quarzsand o.ä. empfohlen, begehbar ist die Fläche je nach Witterung nach 1 – 2 Tagen.

### 4. VERBRAUCH

- ca. 2 l/m<sup>2</sup>

### 5. VERARBEITUNGSTEMPERATUR

- $-5^{\circ}\text{C}$  bis  $+38^{\circ}\text{C}$

### 6. MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Dichtmasse bestehend aus einer Harzlösung und anorganischen Füllstoffen.

### 7. TECHNISCHE DATEN

- Form: pastös
- Farbe: grau
- Geruch: benzinartig
- Dichte: 1,25 g/ml

### 8. REINIGUNG

- Arbeitsgeräte mit Nitroverdünnung reinigen.



# DICHT-FIX

## Technisches Merkblatt



### 9. SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

### 10. LAGERUNG

- MEM DICHT FIX muss trocken und frostfrei gelagert werden, nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde verschlossen aufbewahrt werden.
- MEM DICHT-FIX ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, ca. 48 Monate haltbar.

### 11. LIEFERFORM

375 ml

MEM-Artikelnummer: 30822540

EAN-Nr.: 4010327030808

750 ml

MEM-Artikelnummer: 30822541

EAN-Nr.: 4010327030815

4 Liter

MEM-Artikelnummer: 30822542

EAN-Nr.: 4010327030839

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschafts-zusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Stand Mai 2022 – ältere Ausgaben sind ungültig.