



DUSCH-ABDICHTUNG

Technisches Merkblatt



1. EIGENSCHAFTEN / ANWENDUNGEN

- MEM DUSCH-ABDICHTUNG ist eine lösemittelfreie, hochelastische und flüssige Dichtfolie für Bäder, Duschen und Sanitäranlagen.
- MEM DUSCH-ABDICHTUNG ist anwendungsfertig.
- MEM DUSCH-ABDICHTUNG eignet sich zur dauerhaften Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen und Platten an Wand- und Bodenflächen im Innenbereich. Eine Anwendung außen und im Unterwasserbereich wird nicht empfohlen. Ein 8 kg-Gebinde reicht für ca. 6 m².
- Auch erhältlich als Komplettsset MEM DUSCH-ABDICHTUNGS-SET inklusive:
 - ✓ MEM DUSCH-ABDICHTUNG, 8 kg,
 - ✓ MEM DICHTBAND SPEZIAL, 5-m-Rolle, selbstklebend
 - ✓ MEM DICHTMANSCHETTE WAND, 2 Stück, zur Einbringung von Installationsdurchführungen,
 - ✓ MEM UNIVERSALROLLER, 1 Stück, zum Auftragen.



2. WIRKUNGSWEISE

- MEM DUSCH-ABDICHTUNG ist aufgrund seiner Zusammensetzung sowohl flexibel als auch absolut wasserdicht.

3. UNTERGRUND U. VERARBEITUNG

- Der Untergrund muss fest, trocken und frei von Verunreinigungen und Trennmaterialien sein. Saugende Untergründe mit MEM SUPER HAFTGRUND vorstreichen.
- Eine Schicht MEM DUSCH-ABDICHTUNG mittels Rolle, z.B. MEM UNIVERSALROLLER auftragen.
- Bei Eck- und Dehnungsfugen im Boden- und Wandbereich ein selbstklebendes Dichtband, z.B. MEM DICHTBAND SPEZIAL, auf die trockene Schicht MEM DUSCH-ABDICHTUNG kleben. Es kann auch ein handelsübliches Dichtungsband in die frische Schicht eingearbeitet werden.
- Installationsdurchführungen mittels einer Dichtungsmanschette, z.B. MEM DICHTMANSCHETTE WAND in die Flächenabdichtung einbringen. Die Fugen zwischen Durchdringungen und keramischen Fliesen mit einem lösemittelfreien, acetatvernetzenden Fugendichtstoff aus Silikon-Kautschuk ausspritzen.
- Eine zweite Schicht MEM DUSCH-ABDICHTUNG auftragen.
- Abschließend keramische Fliesen auf die trockene Schicht MEM DUSCH-ABDICHTUNG mit einem flexiblen Dünnbettmörtel, z.B. MEM FLEX-KLEBER, verkleben.
- Nach einer Trocknungszeit von 2-3 Tagen kann mit der Verfugung der Fliesen begonnen werden.

4. VERBRAUCH

- Ca. 1,5 kg/m² bei 2 Lagen, d.h. ein 8 kg-Gebinde reicht für ca. 6 m².

5. VERARBEITUNGSTEMPERATUR

- + 5°C bis + 30°C (Bauteiltemperatur nicht unter +10 °C)

6. MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Modifizierte lösemittelfreie Kunststoffdispersion.

7. TECHNISCHE DATEN

- Form: flüssig
- Farbe: hellgrau
- Geruch: nein
- Dichte: 1,5 g/ml



DUSCH-ABDICHTUNG

Technisches Merkblatt



8. REINIGUNG

- MEM DUSCH-ABDICHTUNG lässt sich im frischen Zustand mit Wasser entfernen.

9. SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

10. LAGERUNG

- MEM DUSCH-ABDICHTUNG muss trocken und frostfrei gelagert werden.
- MEM DUSCH-ABDICHTUNG ist unangebrochen im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, ca. 18 Monate haltbar.

11. LIEFERFORM

8 kg
MEM-Artikelnummer: 30822561

EAN-Nr.: 4010327086713

9 kg-SET
MEM-Artikelnummer: 30822560

EAN-Nr.: 4010327086706

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschafts-zusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Stand Mai 2022 – ältere Ausgaben sind ungültig.